

CARBÓMEROS

Acrypol 996

- Polvo.
- Fácil dispersión.
- Agente espesante, emulsionante y estabilizador.
- Rango de viscosidad (0.5%), 47,000 a 58,000 cps.
- Transmitancia, 92-100%

Flogel 800

- Polvo.
- Miscible en agua y alcohol de fácil dispersión.
- Agente espesante, estabilizante y de suspensión.
- Rango de viscosidad (0.5%), 70,000 a 90,000 cps.
- Transmitancia, (se crea microburbuja), 85-90%

Flogel 1000

- Polvo
- Miscible en agua y alcohol de fácil dispersión.
- Agente espesante, estabilizante y de suspensión.
- Rango de viscosidad (0.5%), 50,000 a 60,000 cps.
- Transmitancia, 92-96%

Acrypol 99620

- Polvo.
- Fácil dispersión.
- Agente espesante, emulsionante y estabilizador.
- Rango de viscosidad (0.5%), 58,000 a 70,000 cps.
- Transmitancia, 85-95%

Flogel 900

- Polvo.
- Miscible en agua y alcohol de fácil dispersión.
- Agente espesante, estabilizante y de suspensión.
- Rango de viscosidad (0.5%), 60,000 a 70,000 cps.
- Transmitancia, 90-92%